

SIMONA® PE-HWST Natural

Polyethylene

SIMONA AMERICA, Inc.

Описание материалов:

SIMONA® PE-HWST Natural is a Polyethylene product. It is available in Europe, Latin America, or North America. Typical application: Food Contact Applications. Primary characteristic: food contact acceptable.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.947 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше | 64 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 896 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 22.1 | MPa | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 160 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| CLTE-Поток | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Operating Temperature | -50 to 80 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat