

Hifax CA E100 A

Compounded Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax CA E100 A is a UV stabilised soft thermoplastic polyolefin-based grade. It has an improved melt strength and a wide processing window developed in order to produce foils and skins.

This product has excellent extrusion and thermoforming characteristics, is designed to have a good processing/properties balance and can be extruded using conventional TPO equipment.

Главная Информация	
Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Хорошая прочность расплава
	Хорошая технологичность
	Хорошая поверхность
	Хорошая термическая стабильность
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
	Нетоксичный
	Мягкий
Используется	Промышленное применение
	Профили
	Лист
Внешний вид	Черный
	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	--	0.870	g/cm ³	ASTM D792
	--	0.900	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ISO 1133	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	36		ASTM D2240, ISO 868	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	

Tensile Stress (Break)	9.00	MPa	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	No Break		

Зубчатый изод Impact	7.0 J/m		ASTM D256
----------------------	---------	--	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------

Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	58.0	°C	ASTM D648
--	------	----	-----------

Температура плавления (DSC)	141	°C	ISO 3146
-----------------------------	-----	----	----------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

