

Baytec® P-132

Polyurethane Thermoset Elastomer

Covestro - PUR

Описание материалов:

Baytec P-132 system spray elastomer forms a tough, mar resistant coating with a hardness of 95 Shore A. As with any product, use of Baytec P-132 system in a given application must be tested (including but not limited to field testing) in advance by the user to determine suitability for use.

Главная Информация			
Формы	Жидкость		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	93 - 98	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles)	139	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	12.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	75	%	ASTM D412
Tear Strength	31.5	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение		
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 50, mixing ratio by capacity: 1.0		
Component B	Mixing ratio by weight: 100, mixing ratio by capacity: 2.4		

Дополнительная информация

Part A

Appearance: Dark brown liquid

Specific Gravity @ 77°F: 1.24

Viscosity @77°F: 150 to 250 cps

Part B

Appearance: Off-white liquid

Specific Gravity @ 77°F: 1.003 to 1.009

Viscosity @77°F: 800 to 1200 cps

Hand Mix Reaction Profile at 77°F

Gel Time: 50 to 60 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

