

## POLYLAC® PA-726M

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

### Описание материалов:

POLYLAC® PA-726M is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

RoHS Compliant

Главная Информация			
UL YellowCard	E56070-245711		
Характеристики	Platable		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
23°C	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			
200°C/5.0 kg	2.1	g/10 min	ASTM D1238
220°C/10.0 kg	26	g/10 min	
Плавкий объем-расход (MVR) (220°C/10.0 kg)			
	27.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)			
	112		ASTM D785
Твердость мяча (Н 358/30)			
	97.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Yield	42.0	MPa	ISO 527-2/50
Break	35.0	MPa	ISO 527-2/50
3.00 mm <sup>1</sup>	38.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			
Break, 3.00 mm <sup>2</sup>	30	%	ASTM D638
Break	37	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
6.00 mm <sup>3</sup>	2140	MPa	ASTM D790
-- <sup>4</sup>	2050	MPa	ISO 178
Flexural Strength			

6.00 mm <sup>5</sup>	57.9	MPa	ASTM D790
-- <sup>6</sup>	62.0	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность	27	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Зубчатый изод Impact			
23°C, 3.00 mm	260	J/m	ASTM D256
23°C, 6.00 mm	250	J/m	ASTM D256
-30°C	12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
23°C	25	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, Unannealed	85.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed	80.0	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, Annealed	100	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Annealed	86.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	105	°C	ASTM D1525 <sup>7</sup>
--	102	°C	ISO 306/A50
--	103	°C	ISO 306/A120
--	95.0	°C	ISO 306/B50
--	98.0	°C	ISO 306/B120
CLTE-Поток	8.0E-5 to 1.0E-4	cm/cm/°C	
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость			UL 94
1.50 mm	HB		
1.60 mm	HB		
<b>Дополнительная информация</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Shrink Ratio	0.30 to 0.60	%	
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	80.0 to 85.0	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Задняя температура	180 to 220	°C	
Средняя температура	190 to 230	°C	
Передняя температура	190 to 230	°C	
Температура формы	30.0 to 70.0	°C	
<b>NOTE</b>			
1.	6.0 mm/min		
2.	6.0 mm/min		
3.	2.8 mm/min		

4.	2.0 mm/min
5.	2.8 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

