

## Niche PA66GF43BK

43% стекловолокно

Polyamide 66

Niche Polymer, LLC

### Описание материалов:

Niche PA66GF43BK is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 43% glass fiber. It is available in North America.

| Главная Информация  |  |                   |                 |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                                   | Стекловолокно, 43% наполнитель по весу |                   |                 |
| Внешний вид   | Черный                                 |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Формовочная усадка-Поток                                  | 0.25                                   | %                 | ASTM D955       |
| Механические  | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)                           | 221                                    | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)                          | 3.5                                    | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль   | 11000                                  | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength   | 290                                    | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие   | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Незубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)                    | 120                                    | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой  | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 249                                    | °C                | ASTM D648       |
| Температура плавления                                     | 254 to 266                             | °C                | ASTM D789       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

