

## **KOPLA PP KPZ1022**

Стеклянный минерал

Polypropylene

KOPLA Co., Ltd.

## Описание материалов:

KOPLA PP KPZ1022 is a Polypropylene material filled with glass\mineral. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of KOPLA PP KPZ1022 are:

Flame Rated

**Good Aesthetics** 

Warp Resistant

Typical applications include:

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное			
Характеристики	Хорошая поверхность			
	Низкий уровень защиты			
Используется	Автомобильная внешняя отделка			
	Электрические детали			

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.60 to 1.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	88.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	5880	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	137	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	147	°C	
1.8 MPa, Unannealed	95.0	°C	
Температура плавления	163	°C	



Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	НВ	UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

