

Kingfa ABP-1012

10% наполнитель

Polypropylene

Kingfa

Описание материалов:

Kingfa ABP-1012 is a polypropylene material, which contains a 10% filler. This product is available in North America or Asia Pacific.

The main features of Kingfa ABP-1012 are:

flame retardant/rated flame

Strong adhesion

The typical application field of Kingfa ABP-1012 is: automotive industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Распылитель		
	Хорошая адгезия		
Используется	Забор для автомобильных дорожных ограждений		
	Внешнее украшение автомобиля		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.970	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	1.1 - 1.3	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	65		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (23°C, Injection Molded)	17.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, Injection Molded)	200	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C, Injection Molded)	1060	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (23°C, Injection Molded)	25.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C, 3.20mm, injection molding	70	J/m	ASTM D256
23°C, 3.20mm, injection molding	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, unannealed, 6.40mm, injection molding	85.0	°C	ASTM D648
1.8 МПа, unannealed, 6.40mm, injection molding	47.0	°C	ASTM D648

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (3.20 mm)	HB	UL 94

Дополнительная информация

Filler Content, ISO3451/1, Method A: 10%

NOTE

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	2.0 mm/min
4.	2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat