

Cleapact TS-50

Styrene Butadiene Block Copolymer

DIC Corporation

Описание материалов:

Developed with our unique polymerization technology, Cleapact is a type of styrene copolymer resin that excels in the balance of transparency, shock-resistance and molding capacity. Products in this category have a variety of positive characteristics and meet diverse range of user needs.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость Высокая жесткость Ударопрочный		
Используется	Потребительские приложения Пищевая упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.30 to 0.70	%	Internal Method
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.20	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	71		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, Injection Molded)	64.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, Injection Molded)	4.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	3450	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (Injection Molded)	104	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (Injection Molded)	2.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ISO 306
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (Injection Molded)	91.0	%	JIS K7105
Haze (Injection Molded)	0.30	%	JIS K7105

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	75.0	°C
Время сушки	3.0	hr

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	75.0	°C
Время сушки	3.0	hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

