

## Axiall PVC 1751

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

1751 is a flexible extrusion PVC compound formulated for exceptional clarity in USP Class VI applications. The compound possesses excellent color retention in applications requiring gamma radiation sterilization.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокое разрешение		
Рейтинг агентства	USP категория VI		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21 - 1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (175°C/14.9 kg)	26	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	72 - 78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	19.0	MPa	ASTM D638
100% strain	7.93	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	174	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat