

Pro-fax SL250MW

Polypropylene Random Copolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Pro-fax SL250MW is a ultra clarified random polypropylene copolymer resin that provides good stiffness, low odor and taste transfer. It exhibits excellent see-through and clarity. This resin makes It possible to produce better product aesthetics. SL250MW has a wider processing window, That helps to reduce the melt temperature and cycle time, Which contributes to energy savings. This resin improves the appearance and aesthetics of the finished parts.

The base polymer in this product meets the requirements of the FDA contained in the code of federal regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Цикл быстрого формования Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударопрочность Высокая четкость Высокая жесткость Высокая жесткость Низкий запах Передача низкого вкуса Средний блеск Приятный внешний вид Случайный сополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Выдувные контейнеры Контейнеры Крышки Лист 		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Выдувное формование Экструзия Литье под давлением Термоформовка 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	28.0	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	888	МПа	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	260	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	73.3	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

