

## Sekisui PVC TG-H500

Polyvinyl Chloride

Sekisui (Hong Kong) Limited

### Описание материалов:

Sekisui PVC TG-H500 is a polyvinyl chloride product. It is available in the Asia-Pacific region.

Главная Информация			
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.36	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7112
Видимая плотность	0.50 - 0.60	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6720-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		JIS K7215
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	45.0	MPa	JIS K7113
Растяжимое напряжение (Break)	130	%	JIS K7113
Флекторный стресс	69.0	MPa	JIS K7171
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength			JIS K7111
0°C	7.0	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K7111
20°C	11	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K7111
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря тепла		wt%	JIS K6720-2
Размер зерна <sup>1</sup>	100	%	Internal method
Температура-Гибкий	66	°C	JIS K6745
Степень полимеризации-Среднее значение	500		JIS K6720-2
Температура термического разложения	68	°C	JIS K7191-1
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flow Rate: 200 ml/sec			

### NOTE

1. The percentage that passes JIS Sieve#40

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

