

SILPURAN® 6610/70 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Главная Информация	
Характеристики	Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару
Используется	Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP класс VI
Метод обработки	Литье под давлением Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.24	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	320	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.20	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	170	%	DIN 53504
Комплект сжатия	16	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	17.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat