

## Garaflex™ X 05-309-A1 NATURAL

Polyvinyl Chloride Alloy

AlphaGary

### Описание материалов:

A PVC ALLOY COMPOUND FOR FOOTWEAR APPLICATIONS.

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18 to 1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	67 to 73		
Shore A, 15 sec	57 to 63		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию <sup>1</sup>			
loss, 1000 cycles	0.300	%	
loss, 5000 cycles	1	%	
Ross Flex (-29 °C, 6,35 мм)	20000		ASTM D1052
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 мм)	11.7	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 мм)	400	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-50.0	°C	ASTM D746

### NOTE

1. Taber Abrasion QLWI-8.2.4-44

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-1342475533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

