

ExxonMobil™ LDPE LD 654

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 654 is a very high fluidity low density polyethylene grade and has excellent flexibility. It can be added to low-fluidity low-density polyethylene grades to improve their processability.

Главная Информация			
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	39	ISO 868	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	84.0	МПа	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (100% Strain)	7.30	МПа	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2/1A/50
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306

Юридическое заявление

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

