

## polyvic® E-1822-PL 95

Polyvinyl Chloride

Unipack Plasindo

### Описание материалов:

PVC Compound Medium Impact Strength

E-1822-PL 95, grey color compound, has an balance stiffness and impact resist, designed for extrusion profile and pipe.

Features

Medium Impact Strength

Processing Method

Extrusion

Typical Applications

Profile, Pipe

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая жесткость Средняя ударопрочность		
Используется	Трубопроводы Профили		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Экструзионная труба Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	14		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	79		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	58.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	180	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	10.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	53.8	°C	ASTM D648
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура бункера	145 to 150	°C	
Зона цилиндра 1 темп.	145 to 150	°C	

Зона цилиндра 2 температура.	150 to 155	°C
Зона цилиндра 3 темп.	155 to 160	°C
Зона цилиндра 4 темп.	160 to 165	°C
Зона цилиндра 5 темп.	170 to 175	°C
Температура адаптера	160 to 165	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat