

SABIC® Polyester SF 313

Polyethylene Terephthalate

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

Polyester short staple fiber for Ring and open end spinning

Polyester Short Staple Fibers (optically bright and round)

1.5 dtex (1.4 den) x 38mm

Главная Информация

| | |
|-----------------|---|
| Используется | Штапельное волокно Текстильные изделия Смешивание |
| Формы | Сумка |
| Метод обработки | Экструзия волокна (спиннинг) |

Дополнительная информация

Titre Decitex setting, SABIC 0010: 1.55 dtexTitre Denier setting, SABIC 0010: 1.40 denTitre deviation: $\pm 3\%$ Staple length, SABIC 0006: 38 ± 2 mmNo. of crimps/cm, SABIC 0014, Double crimps: 5.0 - 7.0Hot air shrinkage, SABIC 0017, 190 °C, 20 min: 5.5 - 9.5%Moisture, SABIC 0031: < 0.4% w/wOil pick up, SABIC 0054: 0.11-0.15% w/wTenacity at break, SABIC 0012, Decitex setting: 47.6-54.7 cN/texTenacity at break, SABIC 0012, Denier setting: 5.4 - 6.2 gm/denElongation at break, SABIC 0012: 25 - 35%Luster: Optically Bright

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

