

Axiall PVC 9275 J Clear 40

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Axiall PVC 9275 J Clear 40 is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in North America and is processed by blow molding. the typical application field of Axiall PVC 9275 J Clear 40 is: packaging

Главная Информация			
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2760	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	47.6	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	27	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	126	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	57.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	80.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	5.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 950 m-gStability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 55 min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

