

KEP® 435

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

Low mooney viscosity & slow vulcanization speed, excellent heat & ozone resistance, optimum scorch safety in blending with IIR

Applications:

Automobile tire tubes, waterproof sheet, heat resistant belt

Главная Информация		
Характеристики	Высокая термостойкость Низкая вязкость Устойчивость к озону Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения Ремни/ремонт ремней Смешивание Лист	
Формы	Тюк	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	33	MU
Ethylene Content	57.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	2.3	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

