

POLYVIN® Polyvin SNP 0501-

Polyvinyl Chloride

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

Flexible PVC extrusion formulation used for profiles requiring ease of processing, excellent anti-itch & squeak and a non-"Class A" show surface. GM-7001M callout (low CoF). Can be co-extruded with flexible PVCs to replace GBIE coating.

Главная Информация			
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	69		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2.01	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	2.60	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	150	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	0.0	%	ASTM D395

NOTE	
1.	Type 4,500mm/min
2.	Type 4,500mm/min
3.	Type 4,500mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

