

Ebalta LH 22 / GR

Epoxy; Epoxide

Ebalta Kunststoff GmbH

Описание материалов:

Applications

Control gauges

Laminate molds

Fixtures

Foundry patterns

Properties

dimensionally accurate

shorter potlife

low exothermic character

Главная Информация			
Характеристики	Низкий Exotherm		
Используется	Ламинаты		
Внешний вид	Белый		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суху (Shore D)	84 to 90	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	4150 to 4450	МПа	ISO 178
Флекторный стресс	95.0 to 115	МПа	ISO 178
Сжимающее напряжение	101 to 103	МПа	ISO 604
Flexural Strain at Flexural Strength	3.0 to 3.8	%	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	13 to 20	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	63.0 to 67.0	°C	ISO 75-2/B
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 23		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.32 to 1.38	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	1.1 to 1.5	Pa·s	
Время отверждения (20°C)	12 to 16	hr	
Срок службы горшка ¹ (20°C)	25 to 30	min	
NOTE			
1.	200 g		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

