

Manner Flexible PVC V941 BLK 580 AF

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 75°C Communication Jacketing compound suitable for fiber optic cables containing an antifungal additive and a UV stabilizer. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид) UV Stabilizer		
Характеристики	Устойчивый к грибку Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Кабельный кожух Соединительный кабель Соединительный провод		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore D	56 to 62		
Shore D, 15 sec	45 to 51		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (100°C, 240 hr)	-2.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (100°C, 240 hr)	-4.0	%	UL 1581
Удерживание растяжимого удлинения-1500 часов QUVA	-15	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	31	%	ASTM D2863

NOTE

1. Air Aged Retention
2. Air Aged Retention

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

