

## CROSSVINIL EK/500 1Z

Polyvinyl Chloride

Crosspolimeri S.p.A.

### Описание материалов:

CROSSVINIL: a special series of PVC compounds.

CROSSVINIL EK/500 1Z: we have studied a special series of compounds suitable for automotive cables insulation.

EK/500 1Z :the compound is lead free

Exercise temperature: - 40 + 125°C

Certify: FIAT 7.Z8220;91107/03 T3

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Изоляция		
	Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	95		
Shore D	54		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 15.0	MPa	IEC 60811
Растяжимое напряжение (Break)	> 180	%	IEC 60811
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Термическая стабильность	> 5	hr	ISO 182/A
Температура головы	195	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	150	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	170	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	180	°C	
Температура матрицы	195	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

