

## DynaMix™ 604A

Specialty Elastomer

Polymer Dynamix

### Описание материалов:

Acetal Elastomer

Features:

Excellent Chemical Resistance

Low Temperature Impact Resistance

Excellent Processability

Good Creep Resistance

Applications:

Automotive

Sporting Goods

Tubing/Hoses

Industrial

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошее сопротивление ползучести</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Ударопрочность при низкой температуре</p>		
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Промышленное применение</p> <p>Спортивные товары</p> <p>Трубка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	24.1	MPa	
Break	16.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	45	%	
Break	> 250	%	
Флекторный модуль	448	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	16.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)

No Break

ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat