

## Epic Urethane S7475

Polyurethane

Epic Resins

### Описание материалов:

Two Component Polyurethane

This premium, RoHS compliant polyurethane potting compound is UL94 V-0 recognized at 4.8 mm. its low mixed viscosity allows it to flow under PCB's and into tight tolerance areas. With a very soft durometer and low weight loss at elevated temperatures, Epic S7475 is suited for applications that will see constant thermocycling.

Главная Информация	
Характеристики	Низкая Твердость Низкая вязкость
Используется	Светодиоды
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore OO)	50 to 65	ASTM D2240

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-56.0 to -52.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	3.6E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.33	W/m/K	ASTM C177

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 4.0		
Part B	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Терморегулирующая вязкость (25°C)	1500 to 2500	cP	ASTM D2393

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

