

## Softell DKG250N

25% стекловолокно

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Softell DKG250N is a 25% glass filled, thermoplastic polyolefin elastomer compound for injection molding. The grade has been designed primarily for automotive interior applications that require low gloss, soft touch, very high rigidity, impact and good scratch and mar resistance.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 25% наполнитель по весу		
Характеристики	<p>Ковкий материал</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Низкий блеск</p> <p>Устойчивость к царапинам</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Детали интерьера автомобиля</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	42.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	12	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2750	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180
-30°C	20	kJ/m <sup>2</sup>	
2°C	42	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	142	°C	ISO 75-2/B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

