

Huaxia Shenzhou PFA DS700

Perfluoroalkoxy

Shandong Huaxia Shenzhou New Material Co., Ltd.

Описание материалов:

Used for general-purpose plastics extrusion processing, mainly used for cable insulation wire, multiconductor cable sheath, etc.

Главная Информация		
Используется	Кабельный кожух	
	Общее назначение	
Внешний вид	Полупрозрачный	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	2.10 to 2.16	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (372°C/5.0 kg)	6.1 to 12	g/10 min
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.10	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (23°C)	28.0 to 32.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	300	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Пиковая температура плавления	300 to 310	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Operating Temperature	260	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

