

## StarFlex P 7330-9000

Thermoplastic Elastomer

STAR Thermoplastic Alloys & Rubbers, Inc.

### Описание материалов:

StarFlex P 7330-9000 is an easy processing TPE designed for injection molding.

Features

- Soft Touch
- Rubbery Feel
- Good Weatherability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к погоде Мягкий		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	1.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	1.38	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	750	%	ASTM D412
Tear Strength	12.3	kN/m	ASTM D624
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая вязкость (210°C, 11000 sec <sup>-1</sup> )	7.10	Pa·s	ASTM D3835

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

