

## ESTADIENE 0460 GF

30% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Cossa Polimeri S.r.l.

### Описание материалов:

ESTADIENE 0460 GF is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product filled with 30% glass fiber. It is available in Europe. Applications of ESTADIENE 0460 GF include electrical/electronic applications, engineering/industrial parts and fabrics/fibers.

Characteristics include:

Flame Rated

Good Dimensional Stability

Impact Resistant

Low Shrinkage

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая ударпрочность		
	Низкая усадка		
Используется	Приложения для камеры		
	Инженерные детали		
	Текстильные изделия		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.30	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	70.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
	0°C	60	J/m
	23°C	70	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	115	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>

--	106	°C	ASTM D1525 <sup>2</sup>
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		
Температура зажигания провода свечения (2.00 mm)	650	°C	IEC 60695-2-13

#### NOTE

1. Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)
2. Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat