

Garathane™ GT 5080-A NATURAL

Polyvinyl Chloride + PUR

AlphaGary

Описание материалов:

A DULL GARATHANE PVC/PU ALLOY FOOTWEAR MOLDING COMPOUND

Главная Информация			
Используется	Обувь		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 to 1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	62 to 68		
Shore A, 15 sec	56 to 62		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию			
loss, 1000 cycles	0.250	%	
loss, 5000 cycles	1	%	
Ross Flex (-29 °C, 6,35 мм)	50000		ASTM D1052
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 mm)	8.96	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	350	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение ¹			UL Unspecified
23°C, 48 hr, in Gasoline	45	%	
23°C, 48 hr, in Vegetable Oil	-10	%	
Изменение максимального удлинения ²			UL Unspecified
23°C, 48 hr, in Gasoline	35	%	
23°C, 48 hr, in Vegetable Oil	-20	%	
Изменение объема ³			
23°C, 48 hr, in Gasoline	-27	%	
23°C, 48 hr, in Vegetable Oil	-8.0	%	

NOTE

1. Thickness: 75 mil

2. Thickness: 75 mil

3. Thickness: 75 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

