

MAZMID C 350

Polyamide 6

Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda.

Описание материалов:

MAZMID C 350 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It can be processed by coextrusion or extrusion and is available in Latin America. Typical application: Film.

Characteristics include:

Clarity

Good Tear Strength

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Газовый барьер Хорошая прочность на разрыв Высокая четкость |
| Используется | Пленка |
| Метод обработки | Кокэструзия Экструзия |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|--------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.12 to 1.14 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Видимая плотность | 0.65 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg) | 6.0 to 9.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Номер вязкости | 170 to 188 | cm ³ /g | ISO 307 |
| Содержание золы | None | | |
| Moisture Content | < 600 | ppm | |
| Относительная вязкость-H ₂ SO ₄ | 3.00 to 3.25 | | |
| Monomers | < 0.60 | % | |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Температура плавления | 205 to 210 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

