

Shandong PA610 Type III

Polyamide 610

Shandong Guangyin New Materials Co., Ltd.

Описание материалов:

Features and Applications: Compared with nylon 6 and nylon 66, nylon 610 is much softer and lower in water absorption, featured by excellent low temperature resistance and dimensional stability. Due to oil and chemicals resistance and excellent electric performance, it belongs to self-extinguishing material and can be applicable to coating of bristlelike monofilaments of toothbrush and cables.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошие электрические свойства</p> <p>Низкая термостойкость</p> <p>Низкое поглощение воды</p> <p>Маслостойкий</p> <p>Саморегулирование</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>Кабельный кожух</p> <p>Нанесение покрытия</p> <p>Нити</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.07 to 1.13	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	160.000 to 200.000	g/cm ³	
Гранулярность	30.0 to 50.0	N/g	
Потеря сушки	< 1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 50.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	> 50.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	> 11	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	208 to 220	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

