

Geon™ Vinyl Flexible XV 3704

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible XV 3704 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by coextrusion, extrusion, or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible XV 3704 include hose/tubing and sealing applications.

Characteristics include:

Good Aesthetics

Low Temperature Resistant

Главная Информация	
Добавка	Биоцид
Характеристики	Хорошая поверхность
	Низкая термостойкость
Используется	Шланг
	Уплотнения
	Трубка
	Уплотнитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокструзия
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92		
Shore A, 15 sec	84		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	19.4	МПа	
100% Strain	12.3	МПа	
Удлинение при растяжении ² (Break)	340	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (23°C, 22 hr)	45	%	ASTM D395

Модуль Clash-Berg			ASTM D1043
--	607	МПа	
-30°C	310	МПа	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-36.7	°C	ASTM D746
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	193 to 204	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177 to 182	°C	
NOTE			
1.	510 mm/min		
2.	510 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat