

Shin-Etsu Elastomer X-30-783U

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

Описание материалов:

Shin-Etsu X-30-783 U is a phenyl (PVMQ) silicone product. This product is designed for good low temperature characteristics. A broad range of service temperatures from -100 to +260°C (-148 to +500°F.)

Typical Applications

Low temperature gaskets.

Low temperature packing.

Главная Информация	
Характеристики	Низкая термостойкость
Используется	Упаковка
	Применение при низкой температуре
	Шайба

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.17	g/cm ³

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	48	

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	12.9	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	590	%
Tear Strength ¹	34.3	kN/m
Комплект сжатия (180°C, 70 hr)	23	%

Дополнительная информация	Номинальное значение
Cure Agent	DBPH
Press / Post Cure:	Press

NOTE	
1.	B mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

