

Huaфон JF-P-526 / JF-I-609T

Polyurethane (Polyether based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Polyether resin of medium to high hardness, excellent temperature and hydrolysis resistance.

Applications: For the midsole.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Устойчивость к гидролизу	
	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.480 to 0.500	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	42.0 to 45.0	
Asker C : 23°C	62.0 to 66.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 76 to 78	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.00 to 1.02	g/cm ³
40°C ⁴	1.12 to 1.14	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.20 to 0.60	Pa·s
40°C ⁶	0.40 to 0.70	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 2.80	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Комплект сжатия (23°C, 24.0 hr)	< 15	%
Tear Strength	> 15.0	kN/m
NOTE		

1.	Product Density
2.	Part B
3.	Part A
4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

