

LNP™ LUBRICOMP™ DZL24 compound

20% шлифованное стекловолокно

Polycarbonate

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP LUBRICOMP DZL24 is a compound based on Polycarbonate resin containing PTFE, Milled Glass. Added features of this material include: Internally Lubricated.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound DFL-4024 M

Product reorder name: DZL24

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно с тиснением		
Добавка	Ptfе лубрикант		
Характеристики	Смазка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	303	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	37.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	28	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3110	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	96	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	1100	J/m	ASTM D4812
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm)	132	°C	ASTM D648
NOTE			

1. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

