

## Karina BLACK PVC COMPOUND 850-48/1-F-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF FLEXIBLE PROFILES AND NON STANDARD COAXIAL CABLE JACKET.

Главная Информация	
Используется	Кабельный кожух Профили Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.47 to 1.53	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	0.000K		ME 12
Цвет A	-0.810 to 0.790		ME 12
Цвет b	-1.46 to 0.140		ME 12
Color L	26.7 to 28.3		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83 to 87		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 10.8	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 200	%	IEC 60811-1-1

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -10.0	°C	ASTM D746

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>2</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257

NOTE	
1.	24 hr
2.	24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

