

## Genestar™ GA2330

33% из стекловолокна

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

For applications requiring high abrasion and heat resistance, as well as flame retardancy, such as internal gear of copying machine, GA2330 can be used.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 33% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Высокая термостойкость		
Используется	Электрическое/электронное применение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.68	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (320°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			
Flow : 1.00 mm	0.10	%	
Across Flow : 1.00 mm	0.60	%	
Поглощение воды <sup>1</sup> (Equilibrium, 40°C, 95%RH)	1.1	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	175	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	11000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	197	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	285	°C	ASTM D648
Температура перехода стекла	125	°C	
Температура плавления	306	°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	30	kV/mm	ASTM D149

Диэлектрическая постоянная (10.0 GHz)	3.40	ASTM D150
---------------------------------------	------	-----------

Коэффициент рассеивания (10.0 GHz)	0.010	ASTM D150
------------------------------------	-------	-----------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Bar Flow Length <sup>2</sup> (320°C, 500.0 µm)	4.90	cm	
Удлинение сварного шва	0.40	%	ASTM D638
Прочность сварки	37.0	MPa	ASTM D638

#### NOTE

1.	96 hrs
2.	750kgf

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

