

Hostacom PPN 1034 12

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hostacom" PPN 1034 12 is a PP copolymer with medium flow, good cold temperature impact resistance. Used typically for radiator mounts and under-body shields. It is not intended for medical, pharmaceutical or drinking water applications.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Устойчивость к усталости Ударопрочность при низкой температуре Средний поток		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Детали конструкции		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/5.0 kg)	15.5	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.5 to 1.7	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 358/30)	50.0	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-Сектант	1050	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	10	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	5.0	kJ/m ²	
0°C	8.0	kJ/m ²	
23°C	25	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	140	kJ/m ²	
0°C	No Break		
23°C	No Break		

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	80.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	55.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	68.0	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

