Escorene™ Ultra FL 00014

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

FL 00014 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate. It is used for films with extremely high toughness, low creep, good optical properties and low crystal point requirements.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	14.0	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	65.0	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	68.0	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	33.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	35.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	610	%	ASTM D882
TD: Fracture	670	%	ASTM D882
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	76.0	°C	ASTM D1525
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	87		ASTM D2457
Haze	1.9	%	ASTM D1003
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat