

Estron™ Acetate Yarn

Cellulose Acetate

Eastman Chemical Company

Описание материалов:

Fabrics woven or knit from acetate filament yarns have the look and feel of luxury. Consisting of pure cellulose acetate, Eastman Estron™ acetate yarn is available in bright and dull lusters.

Because of its inherent whiteness, Eastman Estron™ acetate yarn can be dyed to render apparel fabrics that are especially bright and true in color.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Аморфный</p> <p>Хорошая цветность</p> <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Устойчивость к плесени</p> <p>Содержание возобновляемых ресурсов</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>BCF пряжа</p> <p>Ткани</p> <p>Армированная лента из волокна</p> <p>Ленты</p> <p>Текстильные изделия</p>		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение влаги	6.5	%	ASTM D1909
Удлинение	22 to 25	%	ASTM D2256
Скорость горения	Burns relatively slow		
Прочность на разрыв			ASTM D2256
Standard	1.20 to 1.50	g/denier	
Wet	0.800 to 1.20	g/denier	
Softening Range	204 to 229	°C	
Точка прилипания	177 to 191	°C	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	260	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

