

KRYSTALFLEX™ PE900

Polyurethane (Polyether, Aliphatic)

Huntsman Corporation

Описание материалов:

KRYSTALFLEX PE900 is designed for use by glass laminators to seal the edges of multi-layer composites made from glass or glass/plastic components. It offers the following benefits:

Provides a degree of protection to the edge of the glass laminate from chipping or other mild physical damage

Minimizes moisture penetration between the composite layers

Minimizes migration and potential damage from solvents contained in the caulks used to install the finished glass laminate

Creates an aesthetically pleasing appearance on the laminate edge.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Сопротивление гидролизу Средняя твердость		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Пленка		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	35.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	760	%	ASTM D412
Дополнительная информация			
Average Peel Strength, ASTM D3167, 6 in/min: >150 pli Typical Laminating Parameters: Ultimate Temperature: 90 to 140°C			
NOTE			
1.	510 mm/min		
2.	510 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

