

CROSSVINIL EK/1 TPZ

Polyvinyl Chloride

Crosspolimeri S.p.A.

Описание материалов:

CROSSVINIL EK/1 TPZ is a special compound having different self-extinguishing characteristics.

CROSSVINIL EK/1 TPZ is a special compound suitable for automotive cables insulation. EK/1 TPZ is lead free.

FIAT 7.Z8220- 91107/03 T2,FLRY for cable size > 0,50 mm²

Exercise temperature: - 40 + 105°C

Certify: FIAT 7.Z8220 T2,ISO 6722 Class B

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца Саморегулирование		
Используется	Автомобильные Приложения Изоляция Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.33	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	95		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 16.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 200	%	ISO 527-2
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нагревание-1 час (150°C)	No Crack		IEC 60811
Испытание на горячее давление-Проникновение ¹ (120°C)	< 30	%	IEC 60811
Service Temperature	-40 to 105	°C	
Термическая стабильность	> 3	hr	VDE 0472
Потеря массы-240 hr (115°C)	12.0	g/m ²	IEC 60167
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+14	ohms-cm	BS 6622
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	26	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	180	°C
Зона цилиндра 2 температура.	185	°C
Зона цилиндра 3 темп.	190	°C
Зона цилиндра 4 темп.	190	°C
Зона цилиндра 5 темп.	200	°C
Температура матрицы	210	°C

NOTE

1. 1 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

