

## Weifang Kingdom CM35

Chlorinated Polyethylene Elastomer

Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd

### Описание материалов:

FEATURES: It can be used not only as halide rubber solely but also mixed with CR, CSM, NBR, SBR and NR at any proportion.

APPLICATION: Manufacture kinds of flame resistant cable & wire sleeve, rubber pipe, flame resistant conveyor belt, rubber parts, rubber sealing plate, insulating layer of cable & wire and roof waterproof coil, etc.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокая Молекулярная масса</p> <p>Гибкость при низкой температуре</p> <p>Низкий на вкус</p> <p>Маслостойкий</p>		
Используется	<p>Автомобильные Приложения</p> <p>Смешивание</p> <p>Кабельный кожух</p> <p>Конвейеры</p> <p>Шланг</p> <p>Изоляция</p> <p>Морское применение</p> <p>Приложения для горнодобывающей промышленности</p> <p>Трубопроводы</p> <p>Уплотнения</p> <p>Кожух провода</p>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C)	65 to 75	MU	GB/T 1232
Содержание хлора	34.0 to 36.0	wt%	GB/T 9872
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше	< 56		GB/T 531
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 8.50	MPa	GB/T 528

Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	GB/T 528
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Тепло плавления	< 1.00	J/g	DSC
Испарители	< 0.50	%	GB/T 2914

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

