

ExxonMobil™ LLDPE LL 1001 Series

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 1001 series is a linear low density polyethylene grade, with excellent drafting and puncture resistance, combined with high gloss and transparency. They are also often mixed with low density polyethylene resin to improve the performance and processability of the film. According to the requirements of surface performance, some additive components can be added.

Главная Информация	
Добавка	LL 1001 кВт: Противоскользкий агент (3500 ppm); Тепловой стабилизатор; Противоскользкий агент (1000 ppm); LL 1001KI: Противоскользкий агент (2500 ppm); Тепловой стабилизатор; Противоскользкий агент (1000 ppm); LL 1001XV: стабилизатор тепла

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	200	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	220	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	60.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	36.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	570	%	ASTM D882
TD: Fracture	840	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	90	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	80	g	ASTM D1922
TD	430	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	48		ASTM D2457
Haze	13	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical, Inc. (NYSE: XOC), a subsidiary of ExxonMobil Corporation, is not responsible for the accuracy or completeness of the information provided on this website. The information is provided for informational purposes only and does not constitute an offer or solicitation of any securities. All rights reserved.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

