

## Eleme NGC040IU

Polypropylene Impact Copolymer

Eleme Petrochemical Company Ltd

### Описание материалов:

NGC040IU Impact copolymer Polypropylene resin manufactured by IEPL using Spheripol Process know-how from Basell,Italy. It is a UV stabilized grade with excellent stress crack resistance, which can be used in different injection molding applications i.e. Crates, Luggage, Furniture, Auto-components, Bobbins etc.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор УФ-стабилизатор		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Низкий уровень защиты Жесткий, высокий Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Сополимер удара Высокая ударопрочность Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Упаковка Промышленное применение Мебель Кожаный чехол Применение в автомобильной области Катушка Жесткая упаковка Загрузочная коробка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Break)	> 45	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1200	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод Impact (23°C)	120	J/m	ASTM D256
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525
<b>NOTE</b>			

1. 23°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat