

## REPOL® H007EG

Polypropylene Homopolymer

Reliance Industries Limited

### Описание материалов:

REPOL Polypropylene H007EG is manufactured using Unipol PP process which combines the production efficiency of gas phase fluidized bed reactor technology with the high activity stereospecific catalyst system. Repol H007EG is recommended for use in Extrusion and Blow Moulding processes. It is an ideal material for making sheets and deep drawn thermoformed products, pipes, filter presses, strappings and blow moulded bottles.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность расплава Хорошая стабильность обработки Гомополимер		
Используется	Применение выдувного формования Бутылки Трубопроводы Обвязка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Экструзионная труба Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup>	1500	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	48	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	104	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	Type I, 50 mm/min		
2.	Type I, 50 mm/min		

3.

Type I

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

