

## Eltex® HD4330UA

Linear Medium Density Polyethylene

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

Eltex® HD4330UA is a linear medium density polyethylene grade, supplied in pellet form for use as a rotational moulding grade. It has been specifically formulated to meet the UV resistance requirements of the EN13341 standard (10700 hours).

#### Benefits & Features

Good impact strength

Improved stiffness

Good environmental stress cracking resistance

Enhanced level of UV stability

#### Applications

Rotational moulded items with improved stiffness

Draining parts, inspection chambers

All tanks applications

### Главная Информация

Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая жесткость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Средняя плотность
Используется	Резервуары
Рейтинг агентства	RU 13341
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Ротационное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.943	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (50°C, 100% Igepal)	400	hr	ASTM D1693

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	63		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	870	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	21.0	MPa	ISO 527-2/1BA
Растяжимое напряжение (Break, 23°C, 8.00 mm, Rotational Molded)	> 100	%	ISO 527-2/1B/50
Флекторный модуль (23°C)	900	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eB
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	75.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	119	°C	ISO 306/A50
Температура плавления <sup>1</sup>	128	°C	ISO 11357-3
Удельный нагрев	2300	J/kg/°C	
Теплопроводность	0.48	W/m/K	ASTM C177

#### NOTE

1. 10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

