

# MAJORIS GW860

Polypropylene Copolymer

AD majoris

## Описание материалов:

MAJORIS GW860 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

Copolymer

environmental protection/green

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Перерабатываемые материалы		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	3.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	27	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.85	%	Internal method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2100	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	12.0	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>1</sup>	3100	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>2</sup>	24.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/B
Теплопроводность	1.1	W/m/K	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	210 - 250	°C	
Температура формы	30.0 - 60.0	°C	

Скорость впрыска Moderate

### Инструкции по впрыску

Holding pressure: 50 to 70% of the injection pressure

### NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 50 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

