

## Unichem 75-103B

Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 75-103B is a Polyvinyl Chloride product. It is available in North America. Typical application: Medical/Healthcare.

Characteristics include:

Non-Toxic

Sterilizable

| Главная Информация               |                                     |                   |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Хорошая стерилизация<br>Нетоксичный |                   |                 |
| Используется                     | Медицинские/медицинские приложения  |                   |                 |
| Внешний вид                      | Прозрачный/прозрачный               |                   |                 |
| Формы                            | Гранулы                             |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение                | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.22                                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение                | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A)    | 80                                  |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение                | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)  | 19.0                                | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield) | 350                                 | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение                | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain)     | 8.62                                | MPa               | ASTM D412       |
| Тепловой                         | Номинальное значение                | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости             | -27.8                               | °C                | ASTM D746       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

