

## Badaflex® TPE-S 60A 1344 LD GR

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Bada AG

### Описание материалов:

Thermoplastic Elastomer as a low density and low odour injection moulding grade for automotive interior applications  
Overmoulding capability: Polypropylene (PP)

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Низкий и без запаха		
Используется	Детали интерьера автомобиля		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	60		DIN 53505
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	8.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении			DIN 53504
Across Flow : Break	860	%	
Flow : Break	750	%	
Комплект сжатия			DIN 53515
23°C, 72 hr	24	%	
70°C, 24 hr	42	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength			DIN 53515
-- 1	18.0	kN/m	
Transverse Direction	20.0	kN/m	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	
Скорость впрыска	Fast		
NOTE			
1.	Parallel Direction		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

